ASIA STAR®

APOXY®

STRONG 1135

PRODUCT DATA

Technical Data Sheet
Epoxy adhesive

APOXY® STRONG 1135

BÁM DÍNH CAO - KHÔNG CO NGÓT - DỄ THI CÔNG - KHÔNG TAN TRONG NƯỚC

EPOXY 2 THÀNH PHẦN - ĐỊNH DẠNG CREAM - TRONG SUỐT

MIÊU TẢ

APOXY STRONG 1135 là keo gốc epoxy 2 thành phần, trong suốt, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng sửa chữa, trám vá, gắn kết, chít mạch, chống thấm, phủ mặt.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG

• Ứng dụng để gắn đá tự nhiên, đá nhân tạo, đá nung kết, gạch ceramic, granit,... Cố định bulong, neo đá. Phủ bảo vệ bề mặt đá tự nhiên. Làm sạch, sửa chữa, trám vá gạch/đá, bê tông, chống thấm, trám vết nứt, lỗ rỗng,...

NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC

• Màu sắc: Part A: Trắng đục
Part B: Trắng trong
• Trạng thái: Dạng cream mềm mịn

QUY CÁCH

• Part A: 500gr
• Part B: 500gr

BẢO QUẢN

• Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
• Đậy kín các lon chứa sau khi sử dụng, tránh tiếp xúc lâu với không khí.

HẠN SỬ DỤNG

• 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ASIA STAR®

APOXY®

STRONG 1135

PRODUCT DATA

Technical Data Sheet
Epoxy adhesive

APOXY® STRONG 1135

EPOXY 2 THÀNH PHẦN - ĐỊNH DẠNG CREAM - TRONG SUỐT

TÍNH CHẤT KỸ THUẬT/ ƯU ĐIỂM

- Keo epoxy 2 thành phần, không chứa dung môi.
- Bền chắc, bám dính cao.
- Không tan trong nước.
- Kháng ngả vàng.
- Không thấm.
- Đóng rắn nhanh.
- Không co ngót.
- Chống ăn mòn, kháng hóa chất tốt.
- Bám dính tốt với bề mặt ẩm, đọng sương.
- Định dạng cream mềm, định hình tốt.
- Tỷ lệ trộn tối ưu (1:1).
- Dễ thi công và bảo quản.
- Thân thiện , không độc hại, không mùi.
- Trong suốt, dễ trộn với màu, tạo màu sắc đẹp.
- Ứng dụng nội thất và ngoại thất.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt kết nối cần đảm bảo chắc, sạch sẽ, tạp chất và các phần liên kết yếu cần được loại bỏ khỏi bề mặt để tránh gây giảm bám dính hoặc bong tróc. Các bề mặt thi công cần làm nhám phù hợp.

PHƯƠNG PHÁP TRỘN

• Chỉ trộn lượng keo cần thiết, đủ dùng trong khoảng 15 phút.

• Lấy 1 phần Part A và một phần Part B bằng các dụng cụ sạch riêng biệt, theo tỷ lệ 1:1 theo thể tích hoặc khối lượng, sau đó trộn đều 2 thành phần với nhau đến khi đồng nhất. Việc trộn đều rất qua trọng, nếu sai tỷ lệ hoặc không trộn đều keo sẽ không đóng rắn hoặc chỉ đóng rắn 1 phần, làm giảm chất lượng của keo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Định dạng part A (resin)	Cream/ paste
Định dạng part B (harder)	Cream/ paste
Tỷ trọng part A/ part B, 25°C gr/cm^3	~1.0/1.0
Màu sắc	Cream trắng đục/ Cream trắng trong
Định dạng sau khi đóng rắn	Trắng trong
Tỷ lệ trộn A+B, theo khối lượng	1:1
Gel time, khối 100 gram, 25°C (50g A+50g B)	30-35 min
Thời gian khô mặt, lớp mỏng 25°C	120 min
Thời gian khô mặt, lớp mỏng, 40°C	50 min
Đóng rắn hoàn toàn, 100g, 25°C	24h

ASIA STAR®

APOXY®

STRONG 1135

PRODUCT DATA

Technical Data Sheet
Epoxy adhesive

APOXY® STRONG 1135

THI CÔNG

• Trường hợp sửa chữa gạch/đá hoặc liên kết hai vật liệu với nhau, tốt nhất phủ keo lên cả hai bề mặt cần kết nối. Sau khi ghép hai bề mặt với nhau cần nhẹ nhàng ấn và di chuyển để chúng kết nối tốt nhất với nhau. Nếu cần, hãy sử dụng vật nặng hoặc dụng cụ hỗ trợ để cố định cho đến khi keo đủ độ cứng.

• Với trường hợp trám vá, sửa chữa: Miết keo vào vị trí cần trám vá, sau đó bổ sung các vật liệu gia cố lên trên, ấn đều vật liệu gia cố vào vị trí vá, sau đó thêm 1 lớp keo phủ lên vật liệu gia cố và khu vực xung quanh.

• Sau khi thi công, để yên mối nối cho đến khi đông cứng hoàn toàn.

• Làm sạch: Để vệ sinh dụng cụ, chúng tôi khuyến cáo dùng các dung môi thơm và nhẹ như Acetone hoặc Butyl acetate, nếu keo đã đóng rắn thì chỉ dùng các biện pháp cơ học để loại bỏ và làm sạch.

LƯU Ý

• Keo đã trộn cần thi công trong khoảng thời gian nhất định, không thi công khi keo bắt đầu đóng rắn.

• Thời gian keo đóng rắn phụ thuộc vào lượng trộn và nhiệt độ môi trường, nhiệt độ cao và lượng trộn lớn thì thời gian đóng rắn nhanh và ngược lại.

• Với mỗi 10°C tăng hoặc giảm thì thời gian đóng rắn tăng hoặc giảm tương ứng gấp đôi. Không thi công khi nhiệt độ quá thấp.

• Sử dụng đồ bảo hộ lao động khi thi công.

• Tránh tiếp xúc trực tiếp lâu dài với mắt và da, nếu tiếp xúc, làm sạch bằng nước ấm, hoặc các dung môi an toàn khác.

• Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

• Để xa tầm tay trẻ em.

SỰ BẢO ĐẢM

Asia Star.,JSC. đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và thông tin do chúng tôi cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Những thông tin được cũng cấp về các sản phẩm của chúng tôi không phải là sự đại diện hay bảo hành. Nó được cung cấp với điều kiện bạn phải thực hiện các thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi cho mục đích cụ thể của bạn. Bất kỳ việc sử dụng hoặc ứng dụng nào khác với đề xuất ở đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Các đặc tính vật lý được liệt kê là điển hình và không nên được hiểu là thông số kỹ thuật. Không có đảm bảo nào được đưa ra, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến những thông tin khác như vậy, dữ liệu làm cơ sở thông tin đó hoặc kết quả bạn sẽ nhận được từ việc xử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi.

Chấp nhận sử dụng sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của bảo hành này cho dù đơn đặt hàng hoặc các tài liệu khác có nêu các điều khoản khác với bảo hành này hay không. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi chứa các hóa chất có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể. Trước khi sử dụng, hãy đọc bảng sữ liệu an toàn và tuân theo các biện pháp phòng ngừa để tránh gây hại cho cơ thể.

Người mua phải xác định tính phù hợp của sản phẩm cho múc định sử dụng và chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan. Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện có của Asia Star .,JSC. Tuy nhiên, Asia Star .,JSC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc cung cấp thông tin và lời khuyên đó bao gồm cả mức độ mà thông tin và lời khuyên đó có thể liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hiện có, đặc biệt là bằng sáng chế, cũng như bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào được tạo ra hoặc phát sinh từ việc cung cấp những thông tin và lời khuyên như vậy. Asia Star .,JSC có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo tiến bộ công nghệ hoặc sự phát triển hơn nữa. Người mua (các) sản phẩm kiểm tra (các) sản phẩm vrrf tính phù hợp cho mục đích và ứng dụng dự kiến trước khi tiến hành ứng dụng đầy đủ (các) sả phẩm. Hiệu suất của sản phẩm được mô tả ở đây phải được xác minh bằng thử nghiệm và được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cũng như môi trường đảm bảo.